

SELÜLOZİK PARLAK BOYA CELLULOSIC GLOSS PAINT



ALKİD VE NİTRO SELÜLOZ ESASLI,
FİZİKSEL VE KİMYASAL DİRENCİ YÜKSEK,
ELASTİKİYETİ, PARLAKLIĞI BAKIMINDAN ÜSTÜN
ÖZELLİKLERE SAHİP, ÖRTÜCÜLÜĞÜ MÜKEMMEL,
ÇABUK KURUYAN PARLAK SON KAT BOYADIR.

ALKID AND NITRO CELLULOSE-BASED, PHYSICAL AND
CHEMICAL RESISTANCE, ELASTICITY, BRIGHTNESS HAS
SUPERIOR FEATURES IN TERMS OF THE COVERAGE IS
EXCELLENT, QUICK DRYING GLOSS TOP COAT PAINT.

UYGULAMA

Çabuk montaj kurumasına gelmesi istenen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. Parlak ve çabuk kuruyan boyadır. Sertlik ve çizilme direnci yüksektir. Ahşap yüzeylerde Nanomix Selülozik Astar, metal yüzeylerde Epoksi Antikorofiz Astar veya Antipas üzerine Nanomix Selülozik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 10-30 dakika
Toz Tutmama: 2-3 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

İNCELTME

Selülozik Tiner ile %15-25 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10-12 m²(30-50 mikron) alan tek kat boyanır.

APPLICATION

Quickly dry out the General Assembly used in manufacturing industry the mine requested to arrive. Developed for the furniture and metal industries. Brilliant and quick-drying paint. Hardness and scratch resistance. Wooden surfaces Nanomix Cellulosic primer, Epoxy Antirust primer or metal surfaces on Antikorofiz Nanomix cellulosic primer has been applied and sanded surfaces must be implemented.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 10-30 minutes
Dust Free: 2-3 Hours
Dry Hard: 24 Hours

THINNING(VOLUME)

15-25 % to be thinned with cellulosic thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

COVARGE

1 Liter of 10-12 sqm(30-50 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted.

SELÜLOZİK MAT BOYA CELLULOSIC MAT PAINT



ALKİD VE NİTRO SELÜLOZ ESASLI,
FİZİKSEL VE KİMYASAL DİRENCİ YÜKSEK,
ELASTİKİYETİ, PARLAKLIĞI BAKIMINDAN
ÜSTÜN ÖZELLİKLERE SAHİP, ÖRTÜCÜLÜĞÜ MÜKEMMEL,
ÇABUK KURUYAN MAT SON KAT BOYADIR.

ALKID AND NITRO CELLULOSE-BASED, PHYSICAL AND
CHEMICAL RESISTANCE, ELASTICITY, BRIGHTNESS HAS
SUPERIOR FEATURES IN TERMS OF THE COVERAGE IS
EXCELLENT, QUICK DRYING MAT TOP COAT PAINT.

UYGULAMA

Çabuk montaj kurumasına gelmesi istenen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. Mat ve çabuk kuruyan boyadır. Sertlik ve çizilme direnci yüksektir. Ahşap yüzeylerde Nanomix Selülozik Astar, metal yüzeylerde Epoksi Antikorofiz Astar veya Antipas üzerine Nanomix Selülozik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 10-30 dakika
Toz Tutmama: 2-3 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

İNCELTME

Selülozik Tiner ile %15-25 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m²(30-50 mikron) alan tek kat boyanır.

APPLICATION

Quickly dry out the General Assembly used in manufacturing industry the mine requested to arrive. Developed for the furniture and metal industries. Mat and quick-drying paint. Hardness and scratch resistance. Wooden surfaces Nanomix Cellulosic primer, Epoxy Antirust primer or metal surfaces on Nanomix Antikorofiz cellulosic primer has been applied and sanded surfaces must be implemented.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 10-30 minutes
Dust Free: 2-3 Hours
Dry Hard: 24 Hours

THINNING (VOLUME)

15-25 % to be thinned with cellulosic thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

COVERAGE

1 Liter of 8-10 sqm (30-50 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted.