

SELÜLOZİK YARI MAT BOYA

CELLULOSIC SEMI MAT PAINT

UYGULAMA

Çabuk montaj kurumasına gelmesi istenen genel madeni imalat sanayisinde kullanılır. Mobilya ve metal sanayi için geliştirilmiştir. Yarı Mat ve çabuk kuruyan boyadır. Sertlik ve çizilme direnci yüksektir. Ahşap yüzeylerde Nanomix Selülozik Astar, metal yüzeylerde Epoksi Antikorofiz Astar veya Antipas üzerine Nanomix Selülozik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 10-30 dakika
Toz Tutmama: 2-3 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

İNCELTME

Selülozik Tiner ile %15-25 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

BOYANABİLEN ALAN

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m²(30-50 mikron) alan tek kat boyanır.

APPLICATION

Quickly dry out the General Assembly used in manufacturing industry the mine requested to arrive. Developed for the furniture and metal industries. Semi dull and quick-drying paint. Hardness and scratch resistance. Wooden surfaces Nanomix Cellulosic primer, Epoxy Antirust primer or metal surfaces on Nanomix Antikorofiz cellulosic primer has been applied and sanded surfaces must be implemented.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 10-30 minutes
Dust Free: 2-3 Hours
Dry Hard: 24 Hours

THINNING(VOLUME)

15-25 % to be thinned with cellulosic thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

COVERAGE

1 Liter of 8-10 sqm (30-50 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted.



ALKİD VE NİTRO SELÜLOZ ESAŞLI,
FİZİKSEL VE KİMYASAL DİRENCİ YÜKSEK,
ELASTİKİYETİ,PARLAKLIĞI BAKIMINDAN ÜSTÜN
ÖZELLİKLERE SAHİP, ÖRTÜCÜLÜĞÜ MÜKEMMEL,
ÇABUK KURUYAN YARI MAT SON KAT BOYADIR.

ALKID AND NITRO CELLULOSE-BASED, PHYSICAL AND
CHEMICAL RESISTANCE, ELASTICITY, BRIGHTNESS HAS
SUPERIOR FEATURES IN TERMS OF THE COVERAGE IS
EXCELLENT, QUICK DRYING SEMI MAT TOP COAT PAINT.

SELÜLOZİK ASTAR BOYA

CELLULOSIC PRIMER PAINT

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mobilya ve metal sanayileri için geliştirilmiştir. Masif, ağaç yüzeyler ve her türlü ahşap kaplamaların gözeneklerini doldurmak, yüzeyleri tesviye etmek ve son kat boyaların uygulanmasına, hazırlamak için kullanılır. Yapışma ve dolgu gücü yüksektir. Hızlı kurur, kolay zımparalanır.

UYGULAMA

Genel metal sanayinde selülozik boyaların altına uygulanarak boyanın dayanıklılığını arttırmak ve son katın daha parlak olmasını sağlamak için kullanılır. Astarın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz, kir, pas, gevşek tabakalar ve benzer maddeler, yüzeye uygun temizleme ekipmanı ile tümüyle boyanacak yüzeyden temizlenmeli ve astarın tutunacağı uygun profile sahip yüzey hazırlanmalıdır. Yüzey nemli ya da ıslak olmamalıdır. Bozuk yüzeyler ve varsa eski boya - astar tabakası kazınmalı, zımparalanmalı ve zımpara tozları temizlenmelidir.

KURUMA SÜRELERİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 10 dakika
Toz Tutmama: 2 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat

İNCELTME

Selülozik Tiner ile %20-25 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m²(50 mikron) alan tek kat boyanır.

AREAS OF USE

Furniture and metal industries. Solid wood, wood surfaces and fill the pores of all kinds of wood veneer surfaces, leveling and finish paint is used to prepare, for the implementation of. Adhesion and higher fill power. Quick dry, easy-to-make sure there are.

APPLICATION

General metal industry cellulose paint durability of paint by applying under the enhanced and used to ensure that the last floor is brighter. Any oil that might prevent you from sticking to the surface primer, dust, dirt, rust, loose layers and similar substances, the appropriate surface cleaning equipment must be cleaned from the surface to be painted with completely and will hold the liner must be prepared appropriate profile surface. Damp or wet surface. If you have old broken surfaces and paint-primer layer should be sanded and cleaned the dust from sanding scraped.

DRYING PERIOD (20°C)

Set to Touch: 10 minutes
Dust Free: 2 Hours
Dry Hard: 24 Hours

THINNING(VOLUME)

20-25 % to be thinned with cellulosic thinner. Stir thoroughly before using te paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

COVERAGE

1 kg of 8-10 sqm (50 mc.) a single dry film depending on the surface to be painted.



ALKİD VE NİTRO SELÜLOZ ESAŞLI,
FİZİKSEL VE KİMYASAL DİRENCİ YÜKSEK,
ELASTİKİYETİ,PARLAKLIĞI BAKIMINDAN ÜSTÜN
ÖZELLİKLERE SAHİP, ÖRTÜCÜLÜĞÜ MÜKEMMEL,
ÇABUK KURUYAN ASTAR BOYADIR.

ALKID AND NITRO CELLULOSE-BASED,
PHYSICAL AND CHEMICAL RESISTANCE,
ELASTICITY, BRIGHTNESS HAS SUPERIOR FEATURES
IN TERMS OF THE COVERAGE IS EXCELLENT, QUICK
DRYING PRIMER PAINT.