

POLİÜRETAN PARLAK VERNİK

POLYURETHANE GLOSS VARNISHES



İKİ KOMPONENTLİ, POLİÜRETAN ESASLI,
REAKSİYON KÜRLEMELİ,
PARLAK SON KAT MOBİLYA VERNİĞİDİR.

TWO-COMPONENT, POLYURETHANE BASED,
THE REACTION CURE,
BRIGHT FINISH TOP COAT FURNITURE VARNISHES.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği poliüretan reçinelerden dolayı çizilme ve darbe direnci yüksektir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Mobilya ve ahşap aksamlarda dayanıklı parlak yüzeyler oluşturur. Kaplama, MDF, masif, parke, rabitalarda ve mobilya sanayinde yüksek performans gösterir.

UYGULAMA

Kuru, yağ ve kirden arındırılmış, Poliüretan Dolgu Vernik uygulanmış her cins ahşap ve kaplamalı yüzeye, iyice zımparalandıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

İNCELTME

Ağırlıkça 3 birim Poliüretan Parlak Vernik, ağırlıkça 1 birim Poliüretan Parlak Vernik Sertleştiricisi ile karıştırılır.İnceltme gerektiğinde %5-10 oranında Poliüretan Tiner kullanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması:1 saat
Sertleşme Kuruması: 16-24 saat

BOYANABİLEN ALAN

8-10 m²/kg alan boyanabilir.

PROPERTIES

Because of the scratch and impact resistance polyurethane resin contained in the. Resistant to physical and chemical effects. Furniture and wooden parts creates a durable, glossy surfaces. Veneer, MDF, solid wood, parquet, nexus and furniture industry shows in high performance.

APPLICATION

Dry, oil and dirt-free, Polyurethane Sanding Sealer applied to all kinds of wood and coated surface, thoroughly after application should be sanded.

THINNING(VOLUME)

By weight 3 unit Polyurethane gloss varnish, Polyurethane gloss varnish mixed with Hardener by weight 1 volume Thinning as needed% 5-10% polyurethane thinner.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: : 1 Hours
Dry Hard: 16-24 hours

COVARAGE

8-10 m²/kg field can be painted.

POLİÜRETAN İPEK MAT VERNİK

POLYURETHANE SILK MAT VARNISHES



İKİ KOMPONENTLİ, POLİÜRETAN ESASLI,
REAKSİYON KÜRLEMELİ İPEK MATLIĞINDA
SON KAT MOBİLYA VERNİĞİDİR.

TWO-COMPONENT, POLYURETHANE BASED,
THE REACTION CURE SILK MAT
TOP COAT FURNITURE VARNISHES.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği poliüretan reçinelerden dolayı çizilme ve darbe direnci yüksektir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Mobilya ve ahşap aksamlarda dayanıklı ipeksi mat yüzeyler oluşturur. Kaplama, MDF, masif, parke, rabitalarda ve mobilya sanayinde yüksek performans gösterir.

UYGULAMA

Kuru, yağ ve kirden arındırılmış, Poliüretan Dolgu Vernik uygulanmış her cins ahşap ve kaplamalı yüzeye, iyice zımparalandıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

İNCELTME

Ağırlıkça 3 birim Poliüretan İpek Mat Vernik, ağırlıkça 1 birim Poliüretan İpek Mat Vernik Sertleştiricisi ile karıştırılır.İnceltme gerektiğinde %5-10 oranında NanomixSilk Mat Vernik. Poliüretan Tiner kullanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması:1 saat
Sertleşme Kuruması: 16-24 saat

BOYANABİLEN ALAN

8-10 m²/kg alan boyanabilir.

PROPERTIES

Because of the scratch and impact resistance polyurethane resin contained in the. Resistant to physical and chemical effects. Furniture and wooden parts creates a durable, silk mat surfaces. Veneer, MDF, solid wood, parquet, nexus and furniture industry shows in high performance.

APPLICATION

Dry, oil and dirt-free, Polyurethane Sanding Sealer applied to all kinds of wood and coated surface, thoroughly after application should be sanded.

THINNING (VOLUME)

By weight 3 unit Polyurethane-silk mat Varnish, Polyurethane Hardener by weight 1 unit is mixed with 5-10% as needed at the rate of thinning Nanomix polyurethane thinner should be used.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: : 1 Hours
Dry Hard: 16-24 hours

COVERAGE

8-10 m²/kg field can be painted.