

POLİÜRETAN MAT VERNİK

POLYURETHANE MAT VARNISHES

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği poliüretan reçinelerden dolayı çizilme ve darbe direnci yüksektir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Mobilya ve ahşap aksamalarda dayanıklı ipeksi mat yüzeyler oluşturur. Kaplama, MDF, masif, parke, rabitalarda ve mobilya sanayinde yüksek performans gösterir.

UYGULAMA

Kuru, yağ ve kirden arındırılmış, Poliüretan Dolgu Vernik uygulanmış her cins ahşap ve kaplamalı yüzeye, iyice zımparalandıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

İNCELTME

Ağırlıkça 3 birim Poliüretan Mat Vernik, ağırlıkça 1 birim Poliüretan Mat Vernik Sertleştiricisi ile karıştırılır.İnceltme gerektiğinde %5-10 oranında Nanomix Poliüretan Tiner kullanılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 1 saat
Sertleşme Kuruması: 16-24 saat

BOYANABİLEN ALAN

8-10 m²/kg alan boyanabilir.

PROPERTIES

Because of the scratch and impact resistance polyurethane resin contained in the. Resistant to physical and chemical effects. Furniture and wooden parts creates a durable, silk mat surfaces. Veneer, MDF, solid wood, parquet, nexus and furniture industry shows in high performance.

APPLICATION

Dry, oil and dirt-free, Polyurethane Sanding Sealer applied to all kinds of wood and coated surface, thoroughly after application should be sanded.

THINNING(VOLUME)

By weight 4 unit Polyurethane Mat Varnish, Polyurethane Hardener by weight 1 unit is mixed with Mat Varnish.5-10% as needed at the rate of thinning Nanomix polyurethane thinner should be used.

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 1 Hours
Dry Hard: 16-24 hours

COVERAGE

8-10 m²/kg field can be painted.



İKİ KOMPONENTLİ, POLİÜRETAN ESASLI, REAKSİYON KÜRLEMELİ MAT SON KAT MOBİLYA VERNİĞİDİR.

TWO-COMPONENT, POLYURETHANE BASED, THE REACTION CURE MAT TOP COAT FURNITURE VARNISHES.

AKRİLİK PARLAK VERNİK

ACRYLIC GLOSS VARNISHES

ÖZELLİKLERİ

Sararma direnci yüksek olup, oluşturduğu esnek film tabakası sayesinde çizilme ve darbelere karşı oldukça dayanıklıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, pas, yağ, kaplama tabakasından arındırılmalı, zımpara ile pürüzler giderilmelidir. Ahşap kaynaklı reçineler temizlenmelidir. Sonrasında Akrilik Tiner ile silinmelidir. Ön yüzey hazırlığı biten ham ahşap yüzey, Polyester Dolgu Verniği ya da Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparalanmış her türlü masif ve ahşap yüzeye uygulanabilir.

İNCELTME

3 kısım Akrilik Vernik, 1 kısım Akrilik Sertleştirici

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2-3 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat
Tam Kuruma: 7 gün

BOYANABİLEN ALAN

10-12 m²/lt (Vernik+Sertleştirici/30-40 mikron kuru film kalınlığında)

PROPERTIES

Yellowing resistance, thanks to the flexible pellicle created from scratch and impact resistant.

APPLICATION

Application will be made all kinds of surface dirt, rust, oil, coating layer, would be eliminated, with roughened. Wood-sourced resins should be cleaned. Then should be deleted with Acrylic paint thinner. Ending on the front surface preparation raw wood surface, Polyester Varnish or Polyurethane Varnish was applied, and can be applied to the surface of solid and all kinds of sanded wood.

THINNING(VOLUME)

3 part Acrylic Varnish, 1 part of Acrylic Hardener

DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: 2-3 Hours
Dry Hard: 24 hours
Totally Dry: 7 day

COVERAGE

10-12 m²/kg (Varnishes+ Hardener/ 30-40 mc. dry film thickness)



İKİ KOMPONENTLİ,AKRİLİK REÇİNE ESASLI, REAKSİYON KÜRÜMALI VE ALİFATİK İZOSİYANAT SERTLEŞTİRİCİSİ İLE KÜRLENEN, UV DAYANIMI YÜKSEK, ULTRA PARLAK GÖRÜNÜME SAHİP,KİMYASAL DAYANIMI OLAN PARLAK SON KAT VERNİKTİR.

TWO-COMPONENT ACRYLIC RESIN CURED WITH ALIPHATIC ISOCYANATES, POLYAMID AND HARDENER, UV RESISTANCE HIGH, ULTRA BRIGHT APPEARANCE, BRIGHT FINISH WITH CHEMICAL RESISTANCE VARNISHES.