

## AKRİLİK İPEK MAT VERNİK

### ACRYLIC SILK MAT VARNISHES



İKİ KOMPONENTLİ, AKRİLİK REÇİNE ESASLI, REAKSİYON KURUMALI VE ALİFATİK İZOSİYANAT SERTLEŞTİRİCİSİ İLE KÜRLenen, UV DAYANIMI YÜKSEK, İPEKSİ MAT GÖRÜNÜME SAHİP, KİMYASAL DAYANIMI OLAN SON KAT VERNİKTİR.

TWO-COMPONENT ACRYLIC RESIN CURED WITH ALIPHATIC ISOCYANATES, POLYAMID AND HARDENER, UV RESISTANCE HIGH, SILK MAT APPEARANCE, FINISH WITH CHEMICAL RESISTANCE VARNISHES.

#### ÖZELLİKLERİ

Sararma direnci yüksek olup, oluşturduğu esnek film tabakası sayesinde çizilme ve darbelere karşı oldukça dayanıklıdır.

#### UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, pas, yağ, kaplama tabakasından arındırılmalı, zımpara ile pürüzler giderilmelidir. Ahşap kaynaklı reçineler temizlenmelidir. Sonrasında Akrilik Tiner ile silinmelidir. Ön yüzey hazırlığı biten ham ahşap yüzey, Polyester Dolgu Verniği ya da Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparalanmış her türlü masif ve ahşap yüzeye uygulanabilir.

#### İNCELTME

3 kısım Akrilik Vernik, 1 kısım Akrilik Sertleştirici

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2-3 saat  
Sertleşme Kuruması: 24 saat  
Tam Kuruma: 7 gün

#### BOYANABİLEN ALAN

10-12 m<sup>2</sup>/lt (Vernik+Sertleştirici/30-40 mikron kuru film kalınlığında)

#### PROPERTIES

Yellowing resistance, thanks to the flexible pellicle created from scratch and impact resistant.

#### APPLICATION

Application will be made all kinds of surface dirt, rust, oil, coating layer, would be eliminated, with roughened. Wood-sourced resins should be cleaned. Then should be deleted with Acrylic paint thinner. Ending on the front surface preparation raw wood surface, Polyester Varnish or Polyurethane Varnish was applied, and can be applied to the surface of solid and all kinds of sanded wood.

#### THINNING(VOLUME)

3 part Acrylic Varnish, 1 part of Acrylic Hardener

#### DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: : 2-3 Hours  
Dry Hard: 24 hours  
Totally Dry: 7 day

#### COVARAGE

10-12 m<sup>2</sup>/kg (Varnishes+ Hardener/ 30-40 mc. dry film thickness)

## AKRİLİK MAT VERNİK

### ACRYLIC SILK MAT VARNISHES



İKİ KOMPONENTLİ, AKRİLİK REÇİNE ESASLI, REAKSİYON KURUMALI VE ALİFATİK İZOSİYANAT SERTLEŞTİRİCİSİ İLE KÜRLenen, UV DAYANIMI YÜKSEK, MAT GÖRÜNÜME SAHİP, KİMYASAL DAYANIMI OLAN SON KAT VERNİKTİR.

TWO-COMPONENT ACRYLIC RESIN CURED WITH ALIPHATIC ISOCYANATES, POLYAMID AND HARDENER, UV RESISTANCE HIGH, MAT APPEARANCE, FINISH WITH CHEMICAL RESISTANCE VARNISHES.

#### ÖZELLİKLERİ

Sararma direnci yüksek olup, oluşturduğu esnek film tabakası sayesinde çizilme ve darbelere karşı oldukça dayanıklıdır.

#### UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, pas, yağ, kaplama tabakasından arındırılmalı, zımpara ile pürüzler giderilmelidir. Ahşap kaynaklı reçineler temizlenmelidir. Sonrasında Akrilik Tiner ile silinmelidir. Ön yüzey hazırlığı biten ham ahşap yüzey, Polyester Dolgu Verniği ya da Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmış ve zımparalanmış her türlü masif ve ahşap yüzeye uygulanabilir.

#### İNCELTME

3 kısım Akrilik Vernik, 1 kısım Akrilik Sertleştirici

#### KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Dokunma Kuruması: 2-3 saat  
Sertleşme Kuruması: 24 saat  
Tam Kuruma: 7 gün

#### BOYANABİLEN ALAN

10-12 m<sup>2</sup>/lt (Vernik+Sertleştirici/30-40 mikron kuru film kalınlığında)

#### PROPERTIES

Yellowing resistance, thanks to the flexible pellicle created from scratch and impact resistant.

#### APPLICATION

Application will be made all kinds of surface dirt, rust, oil, coating layer, would be eliminated, with roughened. Wood-sourced resins should be cleaned. Then should be deleted with Acrylic paint thinner. Ending on the front surface preparation raw wood surface, Polyester Varnish or Polyurethane Varnish was applied, and can be applied to the surface of solid and all kinds of sanded wood.

#### THINNING (VOLUME)

3 part Acrylic Varnish, 1 part of Acrylic Hardener

#### DRYING PERIOD (20 °C)

Set to Touch: : 2-3 Hours  
Dry Hard: 24 hours  
Totally Dry: 7 day

#### COVERAGE

10-12 m<sup>2</sup>/kg (Varnishes+ Hardener/ 30-40 mc. dry film thickness)