

SÜPER TAVAN BOYASI

PLASTIC WALL PAINT



AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI MAT GÖRÜNÜMLÜ,
ÇOK BEYAZ VE ÖRTÜCÜ, İÇ VE DIŞ YÜZEY
DEKORATİF SONKAT EMÜLSİYON
TAVAN BOYASIDIR.

ACRYLIC COPOLYMER BASED, DECORATIVE,
INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE TOPCOAT
EMULSION CEILINGPAINT WITH MATT APPEARANCE,
QUITE ECONOMICALLY, WHITE COLOR AND COVERING
CAPACITY.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephe yüzeylerde ve tavanlarda, eski boyalı yüzeylerde, kireç badanalı yüzeylerde, sıvalı, briket ve beton yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA

Nanomix Süper Tavan Plastik Boya uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar macunla doldurulmalıdır. Fırça veya rulo ile minimum +5°C, maksimum +30°C'de uygulanabilir.

İNCELTME

Su ile ilk kat için %15, ikinci kat için %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma : 20 dakika
İkinci Kat Uygulama : 2 saat
Son Kuruma : 24 saat
Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.

BOYANABİLEN ALAN

1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7-8 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Interior surfaces, walls and ceiling, previously painted surfaces, old painted surfaces, plaster, brick and concrete surfaces.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Super Ceiling Paint application must be clean and dry, free from all kinds of dirt, oil and dust. The old paints must be scraped and removed. The cracks on the Wall must be filled with paste. It can be applied either with brush or roller at min. +5°C max +30°C temperature.

THINNING (VOLUME)

15% to be thinned with water for the first layer, and 15% for the second layer. Stir through before using the paint and do not mix it with a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20°C)

First Drying : 20 minutes
Second Layer Application: 2 hour
Final Drying: 24 hours
Test becomes resistant after: 4 days

COVERAGE

1 Kilo of Nanomix Lux Plastic covers 7-8 sqm a single dry film depending on the surface to be painted.

İÇ CEPHE MACUNU

INNER FACEDE PASTE



AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON ESASLI,
ESNEK YAPIDA, DIŞ CEPHE DOLGU VE YÜZEY
DÜZELTME MACUNUDUR.

IS AN INNER FACADE SURFACE RESTORATION PASTE,
WHICH HAS A FLEXIBLE STRUCTURE AND
AN ACRYLIC COPOLYMER EMULSION BASE.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Beton, brüt beton, gaz beton, betopan, eternit, mdf, tuğla, osb, eski boyalı ve sıva gibi mineral esaslı yüzeylerin mdf ve osb, previously applied paint, plaster and other similar mineral based surfaces to fill the area and to correct the defects of surface.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Gaz beton gibi yüzeylerde macunun zemine daha iyi yapışmasını sağlamak için şeffaf karakterli astarlar (Silikonlu İzolen Astarı, İç Cephe Astarı) ile uygulama yapıldıktan sonra macun uygulama işlemine geçilmelidir. Aksi takdirde ani su kayıplarından dolayı macun yüzeye aderans sağlayamayacağından dökülebilecektir. Beton, brüt beton, gaz beton, betopan, mdf, tuğla, osb, eski boyalı, sıva gibi mineral esaslı, emiciliği çok az tozuma yapmayan ham sıvalı iç yüzeylerde bir kat pigmentli astarlarımız (İç Cephe Astarı) uygulandıktan sonra spatula veya esnek mala ile macun uygulaması yapılmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve atmosfer sıcaklığının +5°C'nin üzerinde olmasına özen gösteriniz.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır, inceltmeyiniz

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İkinci Kat Uygulama : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 6-15 kg/m²'dir.

AREA OF USE

Interior Putty is a material which can be applied on Concrete, Aerated Concrete, Stone fiber, asbestic tile, mdf and osb, previously applied paint, plaster and other similar mineral based surfaces to fill the area and to correct the defects of surface.

APPLICATION

The surfaces should be in a solid, clean, and dry state and should be self-supporting. In order to enable the paste to stick better to the surfaces such as aerated concrete, after application of transparent property primers (Silicon Insulation Primer, Interior Primer) is performed, puttying process should be started. Otherwise the putty may collapse from the surface since it won't be able to provide adherence to the surface due to the sudden water losses. Puttying by using putty knife or flexible trowel shall be made on Concrete, Exposed Concrete, Aerated Concrete, Stone fibre, asbestic tile, mdf and osb, previously applied paint, plaster and other similar mineral based, less absorptive, not chalking inner façades with pure plaster after applying one layer of our pigment primers (Inner Façade Primer). Take care to ensure the ambient temperature is +5°C during application.

THINNING (VOLUME)

Ready for using, don't thin.

DRYING PERIOD (20°C)

Second Layer Application: 24 hour

COVERAGE

Around 600-1500 g/m², in one coating depending on surface absorption and smoothness.