

SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

EXTERIOR SILICONE BASED WALL PAINT



**SİLİKON EMÜLSİYON ESASLI,
MÜKEMMEL ÖRTME GÜCÜNE SAHİP,
MAT YAPI SON KAT DIŞ CEPHE BOYASIDIR.**

SILICONE EMULSION BASED
TOPCOAT EXTERIOR SURFACE PAINT WITH MATT
APPEARANCE AND EXCELLENT COVERING POWER.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva yapılmış her türlü beton, ytong, briket, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dekoratif ve izolasyon amaçlı olarak kullanılır. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeni ile ısı yalıtım sistemlerinin üzerine önerilir.

UYGULAMA

Nanomix Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Çatlaklar akrilik esaslı macun ile tamir edilmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Nanomix Silikonlu Dış Cephe Astarı ile astarlanmış olması aderansı artıracak ve boya sarfiyatında önemli ekonomi sağlayacaktır. Fırça veya rulo ile yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Geniş yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme daima aynı miktar su ile inceltilmeli, iyice karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır. 6 saat sonra Nanomix Silikonlu Dış Cephe Boya uygulaması yapılır.

İNCELTME

Su ile her iki kat içinde %15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka bir marka boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

İlk Kuruma Süresi: 15 dakika
İkinci Kat Uygulama: 2 saat
Son Kuruma : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7-8 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Applied safely on exterior surfaces of all kinds of constructions elements such as plastered concrete, ytong, brick and eternite walls for decorative and isolation purposes. Recommendable for use on heat insulation systems due to its respiration capability.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Silicone Based Exterior Wall Paint application, must be clean and dry, free from all of dirt, oil and dust, as well as old paint remainders. The surface must be smoothed with scraper. The cracks must be repaired with acrylic based putty. The temperature of the surface and the surroundings must be min +5°C, max +30°C. Application of Nanomix Silicone Exterior Primer after the completion of the surface cleaning shall increase the adherence and shall considerably minimize the paint consumption. Applied as a single layer either with brush or roller availing the complete and equal penetration of the paint into the surface. In order to prevent streakly movements on the wide surface, the material should always be thinned with same amount of water, thoroughly mixed, and be applied without break. There should be no extreme wind or air circulation in the application area.

THINNING (VOLUME)

15% thinned with water for both layer. Stir thoroughly before using the paint and do not mix a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20 °C)

First Drying: 15 minutes
Second Layer Application: 2 hours
Final Drying: 24 Hours

COVERAGE

1kg of Nanomix Silicone Based Exterior Paint cover 7-8 sqm dry film depending on the surface to be painted.

GRENLİ SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

SILICONE BASED GRAINED TEXTURE EXTERIOR PAINT



**SİLİKON BAZLI AKRİLİK KOPOLİMER EMÜLSİYON
ESASLI, MÜKEMMEL ÖRTME GÜCÜNE SAHİP,
MAT, GRENLİ SONKAT DIŞ CEPHE BOYASIDIR.**

SILICONE BASED, ACRYLIC COPOLIMER
EMULSION BASED TOPCOAT EXTERIOR SURFACE
PAINT WITH EXCELLENT COVERING POWER,
MAT AND GRAINED TEXTURE.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Sıva, beton, serpm ve diğer mineral yüzeyler, bozuk sıva ve hatalı yüzeylerde desen vermek veya dekoratif amaçla kullanılır.

UYGULAMA

Nanomix Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere 2 ile 4 hafta kuruması için zaman verilmelidir. İlk defa boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka Nanomix Silikonlu Dış Cephe Astarı kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. İstenilen desene uygun rulo seçimi ile yüzeye tek kat olarak Nanomix Grenli Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulaması yapılır. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5 °C ve en çok +30°C olmalıdır. Mercan rulo ile uygulanmalıdır.

İNCELTME

Su ile inceltmedendirekt olarak uygulayınız. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

KURUMA SÜRESİ (20 °C)

Son Kuruma : 24 saat

BOYANABİLEN ALAN

1 kilo ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 -12 m² alan tek kat boyanır.

AREA OF USE

Plaster, concrete, cast and mineral surfaces, also used for decorative purposes to make designs on the deformed plastering and defective surfaces.

APPLICATION

The surfaces subject to Nanomix Silicone Based Exterior Wall Paint application, must be clean and dry, free from all of dirt, oil and dust

THINNING (VOLUME)

15% thinned with water for both layer. Stir thoroughly before using the paint and do not mix a paint of another trade-mark.

DRYING PERIOD (20 °C)

First Drying: 15 minutes
Second Layer Application: 2 hours
Final Drying: 24 Hours

COVERAGE

1kg of Nanomix Silicone Based Exterior Paint cover 8 -12 sqm dry film depending on the surface to be painted.